

Warnex Wood Black 1c
Warnex Wood Black 1c


Reihe / *Series*
 70.49.007.2

Anwendungsbereich / *Field of application*

1K – Wasserbasierende Holzlasurfarbe.
1 component waterborne wood glaze.

Eigenschaften / *Characteristics*

Sehr schnell trocknende Beschichtung mit UV-Schutz zum Streichen oder Rollen.
Very fast drying coating with UV-protection to brush or roll.



Trocknung / *Drying*

Generell muss der Untergrund frei sein von Fetten, Ölen, Trenn- und Ziehmitteln sowie Schmutz und anderen Verunreinigungen.

In general, the surface must be free of greases, oils, separating and drawing agents as well as dirt and other impurities.




Verdünnung / *Thinner*

VE – Wasser
 de- ionised / *distilled water*



Viskositäten / *Viscosities*

Lieferviskosität / <i>initial viscosity</i>	13-15 s (DIN 4 mm)
Verarbeitungsviskosität / <i>application viscosity</i>	13-15 s (DIN 4 mm)
empf. Verdünnungszugabe / <i>recom. add. of thinner</i>	unverdünnt / <i>no thinner needed</i>




Verarbeitung / *Processing*

Spritzgerät <i>Sprayer</i>	Druck <i>Air pressure</i>	Düse <i>Nozzle size</i>	Spritzgänge <i>Cross coats</i>	Verdünnung <i>Thinner</i>
Fließbecher/ <i>Flow Cup</i>	-	-	-	-
Airmix	-	-	-	-
Streichen/Rollen <i>Brush/Roll</i>	-	-	-	Bei Bedarf <i>if needed</i>

Warnex Wood Black 1c
Warnex Wood Black 1c

Reihe / *Series*
70.49.007.2



Trocknung / <i>Drying</i>			
Staubtrocken <i>Dust free</i>	Überlackierbar <i>Recoatable</i>	Montagefest <i>Ready for handling</i>	Durchgetrocknet <i>final hardness</i>
15 min	1 h	2-3 h	24 h



Technische Daten / <i>Technical data</i>	
Basis / Bindemittel <i>Binder type</i>	Acryldispersion <i>acryl resin</i>
Glanzgrad <i>Gloss level</i>	Matt <i>matt</i>
Farbtöne <i>Colors</i>	Schwarz-lasierend <i>Black stain</i>
Festkörper <i>Solid content</i>	23,2 % ± 0,5 nach Gewicht <i>23,2 % ± 0,5 by weight</i>
Empfohlene Schichtdicke <i>Recommended dry-film thickness</i>	15 - 25 µm
Theoretische Ergiebigkeit <i>Theoretical covering rate</i>	11,0 m ² /kg (20 µm)
Dichte <i>Density</i>	1,01 g/cm ³ ± 0,05
Lagerung <i>Storage</i>	12 Monate in originalverschlossenen Gebinden <i>12 months in original unopened containers</i>

Warnecke & Böhm GmbH, Westerbergstraße 12, 83727 Schliersee

Technische Beratung / *Technical advice:*

Tel.: +49 8026 9407-0 | Fax: +49 8026 20067 | www.wb-coatings.de | info@wb-coatings.de



Hinweis: Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf Erfahrung und sorgfältigen Untersuchungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Note: The information provided is of an advisory nature and is based on experience and careful investigations. A liability cannot be derived from this.